

## Protectosil® SC CONCENTRATE

**Wässrige Silanformulierung zur Erzeugung eines Easy-to-clean Schutzes auf porösen mineralischen Oberflächen**

### Registrierungen

#### Protectosil® SC CONCENTRATE

DSL/NDSL (Canada):	Nein
PICCS (Philippines):	Nein
IECSC (P.R. China):	Ja
ENCS (Japan):	*
ECL (South Korea):	*
TSCA/PMN (USA)	Ja, Sprühapplikation verboten
AICS (Australia):	*
EINECS/ELINCS (EU):	Ja
* = Informationen auf Anfrage	

### Physikalische Kennzahlen

Eigenschaften und Testmethoden	Richtwerte	Einheit	Methode
Dichte (20 °C)	ca. 1,06	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskosität (20 °C)	ca. 1,6	mPa·s	DIN 53015
pH-Wert (20 °C)	4	-	-
Aussehen	gelblich, leicht trübe Flüssigkeit	-	-
Flammpunkt	>95	°C	EN 22719

Wässrige Silanformulierung zur Erzeugung eines Easy-to-clean Schutzes auf porösen mineralischen Oberflächen

- Gelbliche bis orangene, leicht trübe Flüssigkeit
- Nahezu frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
- Flammpunkt > 95 °C
- pH-Wert: 4

### Sicherheit und Handhabung

Angaben zur Beurteilung von Protectosil® Produkten im Sinne der Gefahrstoffverordnung, zu sicherheitstechnischen und toxikologischen Daten sowie zur Lagerung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Das Sicherheitsdatenblatt kann nach Registrierung folgender Internetseite entnommen werden: [www.protectosil.com](http://www.protectosil.com). Sie können das Sicherheitsdatenblatt auch über den lokalen Außendienstmitarbeiter bzw. unserem Customer Service oder von Evonik Resource Efficiency GmbH, Abteilung Produktsicherheit, E-MAIL: [sds-hu@evonik.com](mailto:sds-hu@evonik.com) anfordern.

### Verpackung und Lagerung

Protectosil® SC CONCENTRATE wird zu 25 kg, 200 kg sowie in 1.000 kg Gebinden geliefert. Protectosil® SC CONCENTRATE kann mit demineralisiertem Wasser verdünnt werden. Protectosil® SC CONCENTRATE ist nicht frostbeständig und sollte bei Temperaturen zwischen 3 °C und 40 °C gelagert werden. Protectosil® SC CONCENTRATE hat in originalverschlossenen Behältern eine Lagerstabilität von mindestens 12 Monaten.

## Eigenschaften und Anwendungen

Protectosil® SC CONCENTRATE eignet sich zur easy-to-clean Beschichtung vieler mineralischer Untergründe. Protectosil® SC CONCENTRATE kann unverdünnt aufgetragen werden oder mit demineralisiertem Wasser verdünnt werden. Die aufzutragende Menge, geeignete Verdünnung und Auftragsart hängt stark von der Porosität des Untergrundes ab und sollte durch eine Probeimprägnierung ermittelt werden. Gewünschte Langzeiteffekte können durch andere vergleichbare Produkte wie dem Protectosil® SC 30, Protectosil® SC 60 oder Protectosil® SC 100 variiert werden. Das Anlegen einer Probefläche ist notwendig, um die genaue Auftragsmenge und die Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.

### Protectosil® SC CONCENTRATE

- erzeugt sehr gute Abperleffekte gegen Wasser und Öle auf saugfähigen mineralischen Baustoffen
- behandelte Flächen bleiben länger sauber und lassen sich leichter reinigen (z.B. Cola, Kaffee und Haushaltsöle hinterlassen keine Flecken)
- vermindert die Haftung von Plakaten oder Kaugummi
- verzögert den Bewuchs von Fassaden mit Mikroorganismen
- hilft dunkle Wasserablaufspuren bei Regen zu vermeiden
- zeichnet sich durch eine hohe Reaktivität und Alkalibeständigkeit aus
- bildet wasser dampfdurchlässige, farblose Imprägnierungen
- reduziert die Aufnahme von Wasser
- keine Bildung klebriger Siliconharzfilme
- kann mit demineralisiertem Wasser verdünnt werden
- eignet sich auch zur Imprägnierung auf hydrophobierten Untergründen

## Verarbeitung

Die Anwendung erfolgt am besten über Sprühverfahren (bevorzugt HVLP-Verfahren = Niederdrucksprühverfahren). Ein Auftrag im Flutverfahren (z. B. mittels Airlessgerät, Betrieb bei niedrigem Druck) ist ebenfalls möglich, wenn der Untergrund genügend saugfähig ist. Bei einem Auftrag mittels HVLP Technik kann der Produktverbrauch deutlich reduziert werden. Die anwendungsfertige Lösung wird am wirkungsvollsten von unten nach oben aufgebracht, um eine Vorimprägnierung durch ablaufendes Produkt zu verhindern. Es ist zu vermeiden, das Produkt durch verschmutzte, zur Applikation verwendete Geräte zu kontaminieren. Bei einem nicht ausreichenden easy-to-clean Effekt kann Protectosil® SC CONCENTRATE mehrfach aufgetragen werden, wobei die vorherige Schicht angetrocknet sein sollte. Hierzu sollte die Applikation mittels HVLP-Technik durchgeführt werden und die sich bildenden kleinen Tröpfchen zügig mit einem Quast oder Pinsel verrieben werden, so dass sich ein durchgehender Flüssigkeitsfilm bildet.

Die hydro- und oleophobe Wirkung entwickelt sich meist innerhalb weniger Minuten (besonders bei hohen Außentemperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit). Bei manchen, wenig reaktiven Untergründen, z. B. Kalkstein, kann die Ausbildung der vollen Wirksamkeit einige Tage dauern. In einen bereits hydrophobierten Untergrund kann die nachfolgend aufgebrachte wässrige Lösung meist nicht mehr eindringen, so dass die auf der Oberfläche zurückbleibende Flüssigkeit (Tröpfchen) Fleckenbildung zur Folge haben kann. Falls sich Tröpfchen an der Oberfläche bilden, so sind diese mittels eines weichen Pinsels zu einem Flüssigkeitsfilm zu verteilen. Es ist zu vermeiden den angetrockneten Film mit einem Pinsel zu verstreichen.

Der easy-to-clean Effekt kann in vielen Fällen, insbesondere bei sehr rauen und sehr porösen Untergründen durch eine Mehrfachimprägnierung verbessert werden. Der Produktverbrauch bei der Zweit- und Folgeimprägnierung ist deutlich geringer als bei der Erstbehandlung. Sich bildende Flüssigkeitströpfchen müssen sofort mit einem Pinsel oder Quast zu einem homogenen Flüssigkeitsfilm verteilt werden.

Bei polierten Steinoberflächen (wie z. B. Mamor) und glasierten Fliesen wird meist nur eine Applikation durchgeführt. In diesem Fall wird unverdünntes Protectosil® SC CONCENTRATE mit einem Lappen, Mikrofaserhandschuh oder anderen geeigneten Hilfsmitteln so lange auf dem Substrat eingepoliert, bis kein Flüssigkeitsfilm mehr sichtbar ist. Der Produktverbrauch ist bei polierten Oberflächen (ca. 30 g/m<sup>2</sup>) deutlich geringer als bei rauen Substraten.

Nichtsaugende Untergründe, wie z. B. Glas, Holz, Kunststoff und Metall, können mit Protectosil® SC CONCENTRATE nicht behandelt werden. Glas, Holz und Metall werden von Protectosil® SC CONCENTRATE nicht angegriffen. Dies gilt auch für die meisten im Baubereich eingesetzten Kunststoffe. Aufwändiges Abdecken dieser Flächen ist meist nicht erforderlich. Zur Sicherheit wird jedoch empfohlen, Tests durchzuführen. In sehr ungünstigen Fällen kann das vom Untergrund nicht aufgesaugte Produkt durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit schmierige, glänzende Silikonharzfilme bilden. Derartige Verschmutzungen können auf einfache Weise mit handelsüblichen Reinigern oder Alkohol entfernt werden, sofern die Reinigung unverzüglich erfolgt (Verträglichkeit mit der betreffenden Oberfläche prüfen). Pflanzen im Bereich der zu imprägnierenden Fläche sind vor Kontakt mit Protectosil® SC CONCENTRATE zu schützen.

Protectosil® SC CONCENTRATE bildet unsichtbare, wasserabweisende Imprägnierungen auf porösen mineralischen Substraten. Um die genaue Auftragsmenge zu ermitteln sowie die Verträglichkeit mit möglichen Vorbehandlungen oder gewünschten Nachbehandlungen zu prüfen, wird das Anlegen einer kleinen Probefläche empfohlen.

Geeignete Untergründe	Ungefährer Verbrauch
Beton	70 g/m <sup>2</sup> (1. Auftrag), 40 g/m <sup>2</sup> (2. Auftrag)
Sandsteinmauerwerk	80 g/m <sup>2</sup> (1. Auftrag), 50 g/m <sup>2</sup> (2. Auftrag)
Marmor und Granit (poliert)	30 g/m <sup>2</sup> (1 Auftrag), einpolieren
glasierte Fliesen	30 g/m <sup>2</sup> (1 Auftrag), einpolieren
Ziegel	60 g/m <sup>2</sup> (1. Auftrag), 30 g/m <sup>2</sup> (2. Auftrag)
Mineralische Putzfassaden	70 g/m <sup>2</sup> (1. Auftrag), 40 g/m <sup>2</sup> (2. Auftrag)
Kalksandstein	80 g/m <sup>2</sup> (1. Auftrag), 50 g/m <sup>2</sup> (2. Auftrag)

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

#### Europe / Middle-East / Africa / Row

##### Evonik Resource Efficiency GmbH

Business Line Silanes  
Rodenbacher Chaussee 4  
63457 Hanau-Wolfgang  
Germany  
TELEFON +49 6181 59 13636  
TELEFAX +49 6181 59 713 915  
protectosil@evonik.com  
www.protectosil.com

#### Asia / Pacific

##### Evonik (SEA) Pte. Ltd.

Business Line Silanes  
3 Internatioanl Business Park  
#07-18, Nordic European Centre  
Singapore 609927  
TELEFON +65 6809 6899  
TELEFAX +65 6809 6699  
protectosil@evonik.com  
www.protectosil.com

#### Asia / Pacific

##### Evonik Taiwan Ltd.

Business Line Silanes  
Artist Construction Bldg  
9F, No. 133  
Min Sheng East Road, Sec 3  
Taipei, 105 Taiwan, R.O.C.  
Taiwan 10596  
TELEFON +886 227 17 1242  
TELEFAX +886 227 17 2106  
protectosil@evonik.com  
www.protectosil.com

#### North America

##### Evonik Corporation

Business Line Silanes  
299 Jefferson Road  
Parsippany, NJ 07054-0677  
USA  
TELEFON (TOLL FREE) +1 800 828 0919  
TELEFAX +1 973 929 8503  
protectosil@evonik.com  
www.protectosil.com

#### Asia / Pacific

##### Evonik (Shanghai) Co. Ltd.

Business Line Silanes  
55, Chungdong Road  
Shanghai 201108  
P.R. China  
TELEFON +86 21 6119 1660  
TELEFAX +86 21 6119 1075  
protectosil@evonik.com  
www.protectosil.com

#### Asia / Pacific

##### Evonik Japan Co. Ltd

Business Line Silanes  
12th Floor Monolith Building  
2-3-1, Nishi-Shinjuku-ku  
Tokyo 163-0912  
Japan  
TELEFON +81 353 23 7446  
TELEFAX +81 353 23 7397  
protectosil@evonik.com  
www.protectosil.com

#### Latin America

##### Evonik Brasil Ltda.

Business Line Silanes  
Alameda Campinas, 579  
01404-000 São Paulo-SP  
Brazil  
TELEFON +55 11 3146 4123  
TELEFAX +55 11 3146 4148  
protectosil@evonik.com  
www.protectosil.com

#### Asia / Pacific

##### Evonik Korea Ltd.

Business Line Silanes  
94, Galsan 1-dong  
Bupyeong-gu  
Incheon, 403-081, Korea  
TELEFON +82 2320 4778  
TELEFAX +82 2783 2520  
protectosil@evonik.com  
www.protectosil.com

#### Asia / Pacific

##### Evonik India Pvt. Ltd.

Business Line Silanes  
Krislon House  
Saki Vihar Road, Anderi (E)  
Mumbai - 400 072  
India  
TELEFON +91 226 7238 809  
TELEFAX +91 226 7238 811  
protectosil@evonik.com  
www.protectosil.com