

# FALCOLASTIC PRIMER T-GU

**Beschreibung:** **FALCOLASTIC PRIMER T-GU** ist eine transparente 1K Grundierung und erzeugt keine Verfärbung.

**Anwendung:** **FALCOLASTIC PRIMER T-GU** wurde als Haftbrücke für nicht poröse Untergründe entwickelt wie z.B.: Glas, Metall, Keramik-Fliesen, leicht porösem Marmor etc. **PRIMER T-GU** ist mit allen Falcolastic Produkten kombinierbar. Für zusätzliche Informationen zu Anwendungen und anderen Untergründen erhalten Sie auf Anfrage durch unsere technische Abteilung.

Technische Daten			
<b>Farbe</b>	transparent	<b>Flammpunkt</b>	42°C, ASTM D93, abgeschlossen
<b>Viskosität bei 25°C nach Brookfield</b>	ca. 40 cP, ASTM D2196-86	<b>Trocknungszeit bei 25°C</b>	10- 15 min.
<b>Dichte bei 20° C</b>	ca. 0,83 g/cm <sup>3</sup> , ASTM D1475, DIN 53217, ISO 2811	<b>Lagerung / Haltbarkeit</b>	12 Monate./ ab Prod.-Datum

**Untergrund:** Strahlen mit Hochdruckwasserstrahl oder Reinigung mit einem Nasssauger. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staubfrei und frei von Zementhaut, Öl, Fett, Wachs und losen Bestandteilen sein. Die Untergrundfeuchtigkeit darf max. 8% betragen. Haftzugfestigkeit des Untergrundes > 1,5 N/mm<sup>2</sup> bzw. 15 Mpa. relative Feuchtigkeit muss <85% sein.

**Applikation:** **FALCOLASTIC PRIMER T-GU** mit einem sauberen Baumwoll-Lappen und mit Vermeidung von Flüssigkeitsansammlungen (Pfützenbildung) die betreffende Oberfläche reinigen.  
Der Primer trocknet sehr schnell (innerhalb von 10 bis max. 15 min.). Danach ist die Oberfläche fertig zur weiteren Bearbeitung.

**Lagerung-  
Haltbarkeit:** Originalgebinde nicht über 20°C und nicht länger als 12 Monate lagern. Höhere Temperaturen verkürzen die Lagerzeit. Geöffnete Behälter so schnell wie möglich verbrauchen!

**Sicherheits-  
hinweise:** Einatmen der Dämpfe und Hautkontakte vermeiden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Spritzer auf der Haut umgehend mit Wasser und Seife abspülen. Bei Spritzern in die Augen sofort mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Während der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.